


2012 2013 2014 2015


2016

przemysł
cementowy
w liczbach

zakłady cementowe	14
grupy cementowe	9
produkcja cementu w roku 2015	15,6 mln ton*



Produkcja cementu w kraju w 2013 r.




Wyniki przemysłu cementowego w latach 2007-2015


tys. ton	Produkcja klinkieru	Produkcja cementu	Sprzedaż cementu w kraju	Zużycie cementu	Eksport cementu	Eksport klinkieru
2007	13 109,4	16 796,7	16 691,4	16 800	305,6	181,7
2008	12 380,2	16 973,5	16 861,1	17 120	370,1	177,4
2009	10 650,8	15 197,3	15 096,7	15 325	423,4	143,9
2010	11 703,2	15 521,4	15 398,3	15 500	344,1	134,3
2011	13 565,5	18 596,3	18 678,0	19 085	315,3	42,7
2012	11 744,5	15 626,6	15 573,8	15 790	251,4	27,3
2013	10 782,4	14 454,2	14 246,0	14 450	373,7	144,8
2014	11 805,2	15 432,4	15 113,5	15 400	476,9	235,5
2015	11 900,0*	15 600,0*	15 300,0*	15 600*	420,0	144,0

*szacunek SPC

Wyniki przemysłu cementowego w latach 2010-2015



Sprzedaż cementu workowanego i luzem w kraju




Zużycie surowców naturalnych do produkcji klinkieru i cementu w 2013 r.

tony	2013
Kamień wapienny	10 307 371
Margiel / Kreda	5 635 623
Gлина	116 974
Piasek	52 694
Dodatki żelazonośne	64 205
Gips	249 061
Anhydryt	7 384
Siarczan żelazawy	27 154
Inne	2 846
RAZEM	16 463 312


Zużycie surowców wtórnych do produkcji klinkieru i cementu w 2013 r.

tony	2013
Popioły lotne	1 601 521
Żużle wielkopiecowe	1 263 639
Reagips, fosfogips	482 628
Żelazonośne	124 087
Popioły fluidalne	22 216
Pył bypassowy + CKD	11 343
Łupek palony	24 970
Piasek ze złoża fluidalnego	27 020
Inne	4 087
RAZEM	3 561 500

Rodzaje cementów — produkcja w 2015




Emisje CO₂ z przemysłu cementowego w latach 2004–2015




Parametry energetyczne w latach 2009–2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Zużycie węgla (tys. ton)	864,1	961,7	1 202,5	919,5	776,1
Paliwa alternatywne (tys. ton)	751,9	952,3	1 227,1	1180,4	1131,0
Zużycie energii elektrycznej (kWh/tonę cementu)	97,7	100,1	101,8	103,9	104,4
Zużycie ciepła na wyład (kJ/kg klinkieru)	3 692,0	3 712,0	3 828,0	3766,0	3722,0

Udział ciepła z paliw alternatywnych



Struktura rodzajowa paliw alternatywnych zużytych w 2013 r.



Zużycie paliw alternatywnych w 2013 r.

	tys. ton	2013
RDF		962,0
Zużyte opony		72,7
Odpady gumowe		14,5
Odpady z oczyszczania kopalni		20,1
Osady ściekowe		6,3
Odpady z elektrowni		35,5
Inne		19,5
RAZEM		1131,0



Stowarzyszenie Producentów Cementu
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków

tel. +48 12 423-33-55
fax +48 12 423-33-45

e-mail: biuro@polskicement.pl
www.polskicement.pl

Dane teleadresowe Członków Wspierających Stowarzyszenia

GÓRAŹDŹE CEMENT SA

Cementownia Góraźdze

Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Góraźdze
tel. centr.: +48 77 777 80 00
fax sekr.: +48 77 777 84 42
www.gorazdze.pl, e-mail: gorazdze@gorazdze.pl

Zakład EKOCEM

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 14
tel. centr. +48 77 777 94 00

LAFARGE CEMENT SA

BIURO ZARZĄDU

Wiśniowy Business Park
02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24 F
tel. centr.: +48 22 324 60 00
fax sekr.: +48 22 324 60 05
www.lafarge.pl

Zakład Małogoszcz

28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 110
tel. centr.: +48 41 248 70 00
fax sekr.: +48 41 248 70 01

Zakład Kujawy

88-192 Piechcin
tel. centr.: +48 52 586 50 00
fax: +48 52 586 50 02

GRUPA OŻARÓW SA

00-546 Warszawa, ul. Ks. I. Skorupki 5
Adres korespondencyjny:
27-530 Ożarów, Karsy 77
tel. centr.: +48 15 839 11 00, fax: +48 15 839 13 88
www.ozarow.com.pl, e-mail: gosa@ozarow.com.pl

Zakład Rejowiec

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Fabryczna 1
tel. centr.: +48 82 566 32 16
e-mail: rejowiec@ozarow.com.pl

CEMEX Polska Sp. z o.o.

BIURO ZARZĄDU

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. centr.: +48 22 571 41 00
fax: +48 22 571 41 01
www.cemex.pl, e-mail: cemexpolska@cemex.com

Cementownia CHEŁM

22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
tel. centr.: +48 82 564 61 00
fax: +48 82 563 04 12

Cementownia RUDNIKI

42-240 Rudniki, ul. Mstowska 10
tel. centr.: +48 34 321 05 00
fax: +48 34 321 05 45

Przemiałownia Gdynia

81-980 Gdynia, ul. Energetyków 1

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

26-052 Sitkówka Nowiny, ul. Zakładowa 3
tel. centr.: +48 41 346 60 00, fax: +48 41 346 64 88
www.dyckerhoff.pl, e-mail: biuro@dyckerhoff.pl

Cementownia WARTA SA

98-355 Działoszyn, Trębaczew, ul. Przemysłowa 17
tel. centr.: +48 43 841 30 03
fax sekr.: +48 43 840 31 31
www.wartasa.com.pl, e-mail: info@wartasa.com.pl

Cementownia ODRA SA

45-005 Opole, ul. Budowlanych 9
tel. centr.: +48 77 402 08 99, fax sekr.: +48 77 454 28 60
www.odrasa.com.pl, e-mail: odra@odrasa.com.pl

CEMENTOWNIA Kraków-Nowa Huta Sp. z o.o.

ul. Cementowa 2, 31-983 Kraków
tel./fax: +48 12 340 80 00, +48 12 340 80 01
www.cknh.pl

Górka Cement Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
tel. centr.: +48 32 758 10 99
tel./fax sekr.: +48 32 623 34 50
www.gorka.com.pl, e-mail: sekretariat@gorka.com.pl